

GLOSS COATED A110 CCK Removable

Белая полуглянцевая бумага со съемным акриловым клеем на бумажной подложке

Полуглянцуывя этикетка с высоким качеством печати. Подходит для разных методов печати.

| Характеристика | Значение | Метод тестирования |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| Общий вес | 183 ± 4% г/м ² | ISO 536 |
| Толщина | 165 ± 5% мкм | ISO 534 |

Характеристики поверхностного слоя

| Характеристика | Значение | Метод тестирования |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Плотность | 78 ± 2% г/м ² | ISO 536 |
| Толщина | 69 ± 4% мкм | ISO 534 |
| Яркость | 92% | ISO 2470 |
| Глянец | 82 % | ISO 8254-1 |
| Непрозрачность | 88% | ISO 2471 |
| Гладкость Бекк | 3000 s | ISO 5627 |
| Гладкость Бекк обратная сторона | 500 s | ISO 5627 |

Клей

В данном продукте используется съемный акриловый клей

| Характеристика | Значение | Метод тестирования |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Вес | 18 ± 1% г/м ² | |
| Начальная липкость | 50 gf/cm | 30/70 |
| Сила адгезии | 70 gf/cm | 40/120 |
| Температура нанесения маркировки | ≥ 5°C | |
| Диапазон рабочих температур | -20°C - +80°C | |

Подложка

Силиконизированная крафт-бумага

| Характеристика | Значение | Метод тестирования |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Удельный вес | 87 ± 3% г/м ² | ISO 536 |
| Толщина | 80 ± 3% мкм | DIN EN 20534 |
| Шероховатость PPS10 TS | 2,5 мкм | DIN 53147 |
| Прочность на растяжение (MD) | 5.3 kN/m | DIN EN 1924-2 |
| Прочность на растяжение (CD) | 3.5 kN/m | DIN EN 1924-2 |

*** Примечание:**

- все показатели, техническая информация и рекомендации основаны на тестах, которые считаются надежными, но не являются гарантией работоспособности материала в конкретных условиях. Вся продукция реализуется с пониманием, что покупатель провел тесты и определил пригодность продукции для своих целей.
- Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции

ООО «Петробумага»
Адрес: 191015, Санкт-Петербург, ул. Очаковская, 6
Тел.: +7 812 327 82 81
mailto: info@petrobumaga.ru