



**Бумага офсетная Марка «А» белая без ООВ  
пр-ва Краснокамская БФ,  
филиал ФГУП «ГОЗНАК»**



### Описание

Марка «А» – бумага офсетная для печати белая (без ООВ).

### Применение

Применяется для печати офсетным способом многокрасочных иллюстрационно-текстовых и книжных изданий, изобразительной продукции, художественно оформленных обложек и внутренних блоков различной печатной продукции.

### Технические характеристики

Наименование показателя	Норматив	Метод испытаний
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г	45-70 ± 2 73-95 ± 3 100-150 ± 4 155-210 ± 5 215-240 ± 6	ГОСТ 13199 ИСО 536
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании, Кобб60, г/м <sup>2</sup> , (по верхней стороне бумаги), не более, для бумаги массой площади 1 м <sup>2</sup> : - (45 - 150) г; - (155 - 240) г.	35 45	ГОСТ 12605 ИСО 535 и по пункту 8.3 настоящего стандарта
Белизна по СIE, %, с УФО (по верхней стороне бумаги), не менее	70	ИСО 11475
Шероховатость (метод Бендтсена), (наибольшее значение по сторонам), мл/мин, не более, для марок: «А», «Б»	250	ИСО 8791-1
Плотность, г/см <sup>3</sup> , не менее	0,75	ГОСТ 27015 ИСО 534
Разрывная длина (в среднем в машинном и поперечном направлениях), м, не менее	2300	ГОСТ ИСО 1924-1
Стойкость поверхности бумаги к выщипыванию по Дениссону (по верхней стороне листа бумаги), ед., не менее	10	Тест TAPPI T 459
Влажность, %	5,0 ± 1,0	ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)